

## uno prime SATIN

### CARTE PER EDITORIA - PUBLICATION PAPERS

### PATINATA CON LEGNO MWC - MEDIUM WEIGHT COATED (MWC)



Grammatura Substance	ISO 536	g/m <sup>2</sup>	65	70	75	80	85	90
Spessore Caliper	ISO 534	μm	59	63	68	72	77	81
Volume specifico Bulk	ISO 534	cm <sup>3</sup> /g	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9
Ruvidità Bendtsen Roughness Bendtsen	ISO 8791-2	ml/min	50	50	60	60	60	60
Liscio Bekk Smoothness Bekk	ISO 5627	s	350	350	350	350	350	350
Lucido Gardner Gloss Gardner	ISO 8254-1	%	28	28	28	28	28	28
Grado di bianco CIE Whiteness CIE	ISO 11475	%	107	107	107	107	107	107
Bianco ISO Brightness ISO	ISO 2470 (D65)	%	90	90	90	90	90	90
Opacità ISO Opacity ISO	ISO 2471	%	91.5	92.5	93.5	94.5	95	95.5

Finitura *Finishing*

Satin

Tipo di stampa *Printing methods*

Heatset web-offset

Applicazioni *End uses*

Brochure, Cataloghi, Inserti, Periodici, Riviste di pregio, Stampe commerciali  
*Brochures, Catalogues, Inserts, Magazines, Luxury magazines, Commercial printing*

Note

90 GSM SU RICHIESTA - 90 GSM ON DEMAND

I valori relativi ai singoli prodotti sono forniti a titolo esemplificativo e possono essere soggetti a modifiche senza preavviso. Ogni valore è soggetto a determinate tolleranze.  
*Values referred to each quality are to be considered as reference data and could change without notice. Each value is subject to trade tolerances.*

**BURGO**  
GROUP