

selen**CARTE PER STAMPE DI PREGIO - FINE PAPERS****CARTE NATURALI SENZA LEGNO - UNCOATED WOODFREE PAPERS (UWF)**

| Grammatura Substance | ISO 536 | <i>g/m²</i> | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 140 | 170 |
|--|----------------|-------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Spessore <i>Caliper</i> | ISO 534 | <i>μm</i> | 80 | 89 | 93 | 100 | 102 | 114 | 125 | 137 | 150 | 175 | 216 |
| Volume specifico <i>Bulk</i> | ISO 534 | <i>cm³/g</i> | 1.33 | 1.37 | 1.33 | 1.33 | 1.27 | 1.26 | 1.25 | 1.24 | 1.25 | 1.25 | 1.27 |
| Ruvidità Bendtsen <i>Roughness Bendtsen</i> | ISO 8791-2 | <i>ml/min</i> | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 320 | 350 | 370 |
| Grado di bianco CIE <i>Whiteness CIE</i> | ISO 11475 | % | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 |
| Bianco ISO <i>Brightness ISO</i> | ISO 2470 (D65) | % | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 |
| Opacità ISO <i>Opacity ISO</i> | ISO 2471 | % | 85 | 87 | 90 | 91 | 92 | 93 | 95 | 96 | 97 | 98 | 98 |

Finitura *Finishing*

Uncoated

Tipo di stampa *Printing methods**Heatset web-offset , Sheet-fed offset*Applicazioni *End uses**Agende, Brochure, Cataloghi, Guide, Libri d'arte e di lusso, Libri illustrati, Manuali, Report commerciali e finanziari
Diaries, Brochures, Catalogues, Guidebooks, Art and luxury books, Illustrated books, Manuals, Business and financial reports*

Note

110 E 170 GSM SU RICHIESTA - 110 AND 170 ON DEMAND

I valori relativi ai singoli prodotti sono forniti a titolo esemplificativo e possono essere soggetti a modifiche senza preavviso. Ogni valore è soggetto a determinate tolleranze.
Values referred to each quality are to be considered as reference data and could change without notice. Each value is subject to trade tolerances.

BURGO
GROUP