

uno bright SATIN

CARTE PER EDITORIA - PUBLICATION PAPERS

PATINATA CON LEGNO MWC - MEDIUM WEIGHT COATED (MWC)



| Grammatura Substance | ISO 536 | g/m^2 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 90 |
|---|----------------|---------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Spessore <i>Caliper</i> | ISO 534 | μm | 54 | 59 | 63 | 68 | 72 | 81 |
| Volume specifico <i>Bulk</i> | ISO 534 | cm^3/g | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
| Liscio Bekk <i>Smoothness Bekk</i> | ISO 5627 | <i>s</i> | 400 | 450 | 450 | 450 | 450 | 350 |
| Lucido Gardner <i>Gloss Gardner</i> | ISO 8254-1 | % | 28 | 32 | 32 | 32 | 32 | 35 |
| Grado di bianco CIE <i>Whiteness CIE</i> | ISO 11475 | % | 114 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 |
| Bianco ISO <i>Brightness ISO</i> | ISO 2470 (D65) | % | 91 | 92 | 92 | 93 | 93 | 94 |
| Opacità ISO <i>Opacity ISO</i> | ISO 2471 | % | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 95.5 |

Finitura *Finishing*

Satin

Tipo di stampa *Printing methods*

Heatset web-offset

Applicazioni *End uses*

Brochure, Cataloghi, Periodici, Stampe commerciali
Brochures, Catalogues, Magazines, Commercial printing

Note

60 E 75 GR ON DEMAND 60 AND 75 GSM ON DEMAND

I valori relativi ai singoli prodotti sono forniti a titolo esemplificativo e possono essere soggetti a modifiche senza preavviso. Ogni valore è soggetto a determinate tolleranze.
Values referred to each quality are to be considered as reference data and could change without notice. Each value is subject to trade tolerances.

BURGO
GROUP