

miraprint GLOSS

CARTE PER EDITORIA - PUBLICATION PAPERS

PATINATA CON LEGNO MWC - MEDIUM WEIGHT COATED (MWC)



| Grammatura Substance | ISO 536 | <i>g/m²</i> | 65 | 70 | 75 | 80 | 90 |
|---|----------------|-------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Spessore <i>Caliper</i> | ISO 534 | <i>μm</i> | 52 | 56 | 60 | 64 | 72 |
| Volume specifico <i>Bulk</i> | ISO 534 | <i>cm³/g</i> | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| Lucido Gardner <i>Gloss Gardner</i> | ISO 8254-1 | % | 67 | 68 | 68 | 68 | 68 |
| Grado di bianco CIE <i>Whiteness CIE</i> | ISO 11475 | % | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 |
| Bianco ISO <i>Brightness ISO</i> | ISO 2470 (D65) | % | 92 | 92 | 93 | 93 | 94 |
| Opacità ISO <i>Opacity ISO</i> | ISO 2471 | % | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 |

Finitura *Finishing*

Gloss

Tipo di stampa *Printing methods*

Sheet-fed offset

Applicazioni *End uses*

Brochure, Direct Mailing, Guide, Libri a fumetti (a colori), Libri per bambini, Manuali, Periodici, Stampe commerciali
Brochures, Direct Mailing, Guidebooks, Comics (colour), Children books, Manuals, Magazines, Commercial printing

I valori relativi ai singoli prodotti sono forniti a titolo esemplificativo e possono essere soggetti a modifiche senza preavviso. Ogni valore è soggetto a determinate tolleranze.
Values referred to each quality are to be considered as reference data and could change without notice. Each value is subject to trade tolerances.

BURGO
GROUP