

experia digi SILK

CARTE PER INKJET E LASER - INKJET & LASER PAPERS

CARTE PATINATE SENZA LEGNO - COATED WOODFREE PAPERS (CWF)



Grammatura Substance	ISO 536	g/m²	90	100	115	130	150	170	200	250	270	300	350	400
Spessore <i>Caliper</i>	ISO 534	µm	73	80	92	105	122	138	168	218	240	270	325	400
Volume specifico <i>Bulk</i>	ISO 534	cm ³ /g	0.81	0.8	0.8	0.81	0.81	0.81	0.84	0.87	0.89	0.9	0.93	1
Liscio Bekk <i>Smoothness Bekk</i>	ISO 5627	s	500	500	500	450	450	400	350	350	350	350	350	250
Lucido Gardner <i>Gloss Gardner</i>	ISO 8254-1	%	40 max	40 max	45 max									
Grado di bianco CIE <i>Whiteness CIE</i>	ISO 11475	%	122	122	122	122	122	122	122	122	122	122	122	122
Bianco ISO <i>Brightness ISO</i>	ISO 2470 (D65)	%	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97
Opacità ISO <i>Opacity ISO</i>	ISO 2471	%	92.5	94	95	96	97	98	98 min					

Finitura *Finishing*

Satin

Tipo di stampa *Printing methods*

Digital Laser

Applicazioni *End uses*

Brochure, Calendari, Copertine di libri e di riviste, Libri illustrati, Locandine, Report commerciali e finanziari

Brochures, Calendars, Books and publishing covers, Illustrated books, Posters, Business and financial reports

Note

270 GSM A RICHIESTA - 270 GSM ON REQUEST

I valori relativi ai singoli prodotti sono forniti a titolo esemplificativo e possono essere soggetti a modifiche senza preavviso. Ogni valore è soggetto a determinate tolleranze.

Values referred to each quality are to be considered as reference data and could change without notice. Each value is subject to trade tolerances.

BURGO
GROUP