

opafine

CARTE NATURALI LEGGERE - THIN PAPERS

NATURALE LEGGERA PER BOOK - THIN PAPERS BOOK



Grammatura <i>Substance</i>	ISO 536	<i>g/m²</i>	40	45	50
Spessore <i>Caliper</i>	ISO 534	<i>μm</i>	50	56	62
Volume specifico <i>Bulk</i>	ISO 534	<i>cm³/g</i>	1.25	1.25	1.25
Ruvidità Bendtsen <i>Roughness Bendtsen</i>	ISO 8791-2	<i>ml/min</i>	160	160	160
Grado di bianco CIE <i>Whiteness CIE</i>	ISO 11475	%	110	110	110
Bianco ISO <i>Brightness ISO</i>	ISO 2470 (D65)	%	90	90	90
Opacità ISO <i>Opacity ISO</i>	ISO 2471	%	82	83	84

Finitura *Finishing*

Uncoated

Tipo di stampa *Printing methods*

Heatset web-offset , Sheet-fed offset

Applicazioni *End uses*

Cataloghi, inserti per istruzioni di articoli hobbistici, Testi letterari, scientifici
Catalogues, hobby instructions inserts, Books (iterature, scientific)

I valori relativi ai singoli prodotti sono forniti a titolo esemplificativo e possono essere soggetti a modifiche senza preavviso. Ogni valore è soggetto a determinate tolleranze.
Values referred to each quality are to be considered as reference data and could change without notice. Each value is subject to trade tolerances.

BURGO
GROUP