

Grammatura Substance	ISO 536	<i>g/m²</i>	210	230	270	300
Spessore <i>Caliper</i>	ISO 534	<i>μm</i>	275	300	350	400
Ruvidità Bendtsen <i>Roughness Bendtsen</i>	ISO 8791-2	<i>ml/min</i>	70	70	70	70
Bianco ISO <i>Brightness ISO</i>	ISO 2470 (D65)	%	86	86	86	86
Allungamento Trasversale <i>CD elongation</i>	ISO 1924-1/2	%	4.5	4.5	4.5	4.5
Rigidità L&W 15 gradi Long. <i>Stiffness L&W 15 degrees MD</i>	ISO 2493	<i>mN</i>	110	145	220	330
Rigidità L&W 15 gradi Trasv. <i>Stiffness L&W 15 degrees CD</i>	ISO 2493	<i>mN</i>	65	80	120	160
Umidità assoluta <i>Absolute humidity</i>	ISO 287	%	6.5	6.5	6.5	6.5

Finitura *Finishing*

Tipo di stampa *Printing methods*

Applicazioni *End uses*

Note

Satin

Flexographic , Sheet-fed offset

Coppette per gelati e bevande fredde

Cups for ice creams and cold drinks

ONE SIDE COATED CARDBOARD.

I valori relativi ai singoli prodotti sono forniti a titolo esemplificativo e possono essere soggetti a modifiche senza preavviso. Ogni valore è soggetto a determinate tolleranze.
Values referred to each quality are to be considered as reference data and could change without notice. Each value is subject to trade tolerances.