

## Tolerance

<b>Grammatura Substance</b>	<b>ISO 536</b>	<b><math>g/m^2</math></b>	<b><math>\pm 4\%</math></b>	<b>210</b>	<b>230</b>	<b>270</b>	<b>300</b>
Spessore <i>Caliper</i>	ISO 534	$\mu m$	$\pm 5\%$	275	300	350	400
Ruvidità Bendtsen <i>Roughness Bendtsen</i>	ISO 8791-2	$ml/min$	$max +25\%$	70	70	70	70
Bianco ISO <i>Brightness ISO</i>	ISO 2470 (D65)	%	$min 83$	86	86	86	86
Allungamento Trasversale <i>CD elongation</i>	ISO 1924-1/2	%	$\pm 1$	4.5	4.5	4.5	4.5
Rigidità L&W 15 gradi Long. <i>Stiffness L&amp;W 15 degrees MD</i>	ISO 2493	$mN$	$-15\%$	110	145	220	330
Rigidità L&W 15 gradi Trasv. <i>Stiffness L&amp;W 15 degrees CD</i>	ISO 2493	$mN$	$-15\%$	65	80	120	160
Umidità assoluta <i>Absolute humidity</i>	ISO 287	%	$\pm 1.5$	6.5	6.5	6.5	6.5

 Finitura *Finishing*

 Tipo di stampa *Printing methods*

 Applicazioni *End uses*

Note

Satin

*Flexographic, Sheet-fed offset*

Coppette per gelati e bevande fredde

*Cups for ice creams and cold drinks*

ONE SIDE COATED CARDBOARD.

I valori relativi ai singoli prodotti sono forniti a titolo esemplificativo e possono essere soggetti a modifiche senza preavviso. Ogni valore è soggetto a determinate tolleranze.  
 Values referred to each quality are to be considered as reference data and could change without notice. Each value is subject to trade tolerances.