

TYPICAL CHARACTERISTICS

	Ref.	Units	Range								
Grammatura Basis Weight	ISO 536	g/m²	+/-3%	110	115	120	135	150	160	180	190
Umidità Moisture Index	ISO 287	%	+/-1%	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5
SCT, CD	ISO 9895	kN/m	-	1,76	1,84	1,92	2,23	2,48	2,64	2,97	3,10
Scoppio Bursting Strenght	ISO 2759	kPa	-	242	253	264	297	330	352	396	415
Cobb-60 max	ISO 535	g/m ²	-	40 max	40 max	40 max	40 max	40 max	40 max	40 max	40 max

GUARANTEED CHARACTERISTICS

	Ref.	Units	Range								
SCT, CD	ISO 9895	kN/m	-	1,58	1,66	1,73	2,02	2,24	2,39	2,67	3,73
Scoppio Bursting Strenght	ISO 2759	kPa	-	218	228	238	268	298	318	356	374

Codice CEPI 30
CEPI code 30

Applicazioni Carta collata per copertina avana
End uses Testliner sized paper for cost effective general purpose packaging

Disponibili a richiesta grammature diverse rispetto a quelle indicate in tabella, con accordo su lotto minimo, ottimizzazione della produzione e tolleranze
On demand available grammages out of TDS, with agreement on minimum lot, production optimization and tolerances

Disponibile in versione FSC® o PEFC
Available in FSC® or PEFC version



I valori relativi ai singoli prodotti sono forniti a titolo esemplificativo e possono essere soggetti a modifiche senza preavviso. Ogni valore è soggetto a determinate tolleranze
Values referred to each quality are to be considered as reference data and could change without notice. Each value is subject to trade tolerances

Campioni prelevati secondo la Norma EN-ISO 186
Sample collection following the EN-ISO 186 norm

Analisi eseguite secondo le condizioni della Norma EN-ISO 187: 23 °C +/- 1 °C, 50% +/- 2% R.H.
Sample analysis following the EN-ISO 187 norm conditions: 23 °C +/- 1 °C, 50% +/- 2% R.H.