

TYPICAL CHARACTERISTICS

	<i>Ref.</i>	<i>Units</i>	<i>Range</i>	
Grammatura <i>Basis Weight</i>	ISO 536	<i>g/m²</i>	<i>+/-3%</i>	110*
Umidità <i>Moisture Index</i>	ISO 287	%	<i>+/-1%</i>	7,5
SCT, CD	ISO 9895	<i>kN/m</i>	-	2,30
Scoppio <i>Bursting Strength</i>	ISO 2759	<i>N</i>	-	350
Cobb-60 max	ISO 535	<i>g/m²</i>	-	30 max

GUARANTEED CHARACTERISTICS

	<i>Ref.</i>	<i>Units</i>	<i>Range</i>	
SCT, CD	ISO 9895	<i>kN/m</i>	-	2,07
Scoppio <i>Bursting Strength</i>	ISO 2759	<i>kPa</i>	-	315

Codice CEPI 90
CEPI code 90

Applicazioni Carta collata per copertina avana
End uses *Liner sized paper for cost effective general purpose packaging*

10% fibra vergine più fibre di cellulosa
10% virgin fiber plus cellulose fibers

Disponibili a richiesta grammature diverse rispetto a quelle indicate in tabella, con accordo su lotto minimo, ottimizzazione della produzione e tolleranze
On demand available grammages out of TDS, with agreement on minimum lot, production optimization and tolerances

Disponibile in versione FSC® o PEFC
Available in FSC® or PEFC version



I valori relativi ai singoli prodotti sono forniti a titolo esemplificativo e possono essere soggetti a modifiche senza preavviso. Ogni valore è soggetto a determinate tolleranze
Values referred to each quality are to be considered as reference data and could change without notice. Each value is subject to trade tolerances

Campioni prelevati secondo la Norma EN-ISO 186
Sample collection following the EN-ISO 186 norm

Analisi eseguite secondo le condizioni della Norma EN-ISO 187: 23 °C +/- 1 °C, 50% +/- 2% R.H.
Sample analysis following the EN-ISO 187 norm conditions: 23 °C +/- 1 °C, 50% +/- 2% R.H.