

TYPICAL CHARACTERISTICS

|                                    | Ref.           | Units                  | Range        |            |            |            |            |            |
|------------------------------------|----------------|------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>Grammatura<br/>Basis Weight</b> | <b>ISO 536</b> | <b>g/m<sup>2</sup></b> | <b>+/-3%</b> | <b>120</b> | <b>130</b> | <b>140</b> | <b>150</b> | <b>160</b> |
| Umidità<br>Moisture Index          | ISO 287        | %                      | +/-1%        | 7,5        | 7,5        | 7,5        | 7,5        | 7,5        |
| SCT, CD                            | ISO 9895       | kN/m                   | -            | 2,64       | 2,86       | 3,08       | 3,30       | 3,52       |
| CMT 30, MD                         | ISO 7263       | N                      | -            | 264        | 286        | 308        | 330        | 352        |
| Cobb-60 max top                    | ISO 535        | g/m <sup>2</sup>       | -            | 35 max     | 35 max     | 35 max     | 35 max     | 35 max     |
| Cobb-60 max bottom                 | ISO 535        | g/m <sup>2</sup>       | -            | 35 max     | 35 max     | 35 max     | 35 max     | 35 max     |

GUARANTEED CHARACTERISTICS

|            | Ref.     | Units | Range |      |      |      |      |      |
|------------|----------|-------|-------|------|------|------|------|------|
| SCT, CD    | ISO 9895 | kN/m  | -     | 2,40 | 2,60 | 2,80 | 3,00 | 3,18 |
| CMT 30, MD | ISO 7263 | N     | -     | 240  | 260  | 280  | 300  | 318  |

Codice CEPI 45  
CEPI code 45

Applicazioni Carta da onda per alte prestazioni e umido resistente  
End uses High performance medium with high strength properties and moisture-resistant for fresh products packaging as fruits and vegetables (cool chain)

Disponibili a richiesta grammature diverse rispetto a quelle indicate in tabella, con accordo su lotto minimo, ottimizzazione della produzione e tolleranze  
On demand available grammages out of TDS, with agreement on minimum lot, production optimization and tolerances

Disponibile in versione FSC® o PEFC  
Available in FSC® or PEFC version



I valori relativi ai singoli prodotti sono forniti a titolo esemplificativo e possono essere soggetti a modifiche senza preavviso. Ogni valore è soggetto a determinate tolleranze  
Values referred to each quality are to be considered as reference data and could change without notice. Each value is subject to trade tolerances

Campioni prelevati secondo la Norma EN-ISO 186  
Sample collection following the EN-ISO 186 norm

Analisi eseguite secondo le condizioni della Norma EN-ISO 187: 23 °C +/- 1 °C, 50% +/- 2% R.H.  
Sample analysis following the EN-ISO 187 norm conditions: 23 °C +/- 1 °C, 50% +/- 2% R.H.