

TYPICAL CHARACTERISTICS

	Ref.	Units	Range											
Grammatura <i>Basis Weight</i>	ISO 536	<i>g/m²</i>	<i>+/-3%</i>	110	115	120	130	135	150	160	170*	180	185	190*
Umidità <i>Moisture Index</i>	ISO 287	%	<i>+/-1%</i>	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5
SCT, CD	ISO 9895	<i>kN/m</i>	-	1,76	1,84	1,92	2,15	2,23	2,48	2,64	2,81	2,97	3,02	3,10
Scoppio <i>Bursting Strength</i>	ISO 2759	<i>kPa</i>	-	242	253	264	286	297	330	352	374	396	404	415
<i>Cobb-60 max</i>	ISO 535	<i>g/m²</i>	-	40 max	40 max	40 max	40 max	40 max	40 max	40 max	40 max	40 max	40 max	40 max

GUARANTEED CHARACTERISTICS

	Ref.	Units	Range											
SCT, CD	ISO 9895	<i>kN/m</i>	-	1,58	1,66	1,73	1,94	2,02	2,24	2,39	2,52	2,67	2,72	2,79
Scoppio <i>Bursting Strength</i>	ISO 2759	<i>kPa</i>	-	218	228	238	257	268	298	318	337	356	364	374

Codice CEPI 30
CEPI code 30

Applicazioni Carta collata per copertina avana
End uses *Testliner sized paper for cost effective general purpose packaging*

Disponibili a richiesta grammature diverse rispetto a quelle indicate in tabella, con accordo su lotto minimo, ottimizzazione della produzione e tolleranze
On demand available grammages out of TDS, with agreement on minimum lot, production optimization and tolerances

Disponibile in versione FSC® o PEFC
Available in FSC® or PEFC version



I valori relativi ai singoli prodotti sono forniti a titolo esemplificativo e possono essere soggetti a modifiche senza preavviso. Ogni valore è soggetto a determinate tolleranze
Values referred to each quality are to be considered as reference data and could change without notice. Each value is subject to trade tolerances

Campioni prelevati secondo la Norma EN-ISO 186
Sample collection following the EN-ISO 186 norm

Analisi eseguite secondo le condizioni della Norma EN-ISO 187: 23 °C +/- 1 °C, 50% +/- 2% R.H.
Sample analysis following the EN-ISO 187 norm conditions: 23 °C +/- 1 °C, 50% +/- 2% R.H.